



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia  
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



## Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna -

Transparentna tkanina powleczone bezbarwnym PCV łączy w sobie zalety folii okiennej i typowej tkaniny plandekowej sposób prześwitywania można porównać do zmatowionego szkła tzn z małej odległości jest niemal przezroczysta, natomiast w miarę zwiększania odległości obraz jest coraz bardziej zamazany (dobrze to obrazują załączone zdjęcia). Dzięki zbrojeniu poliestrowemu uzyskujemy bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i małą rozciągliwość, przy jednoczesnej dużej przepuszczalności światła. Dzięki tym właściwościom tkanina ta ma zastosowanie jako doświetla na dachach dużych namiotów zadaszeniasezonowe obiektów gastronomicznych.

Można wykonać z niej całą połac dachu lub ściany boczne namiotu, uzyskując w ten sposób doskonałe naświetlenie wnętrza obiektu. Dzięki klasie trudnopalności M1 i B2 idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju kotary i przesłony stosowane zarówno wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna - 550g:

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tkanina bazowa:                     | 1100 dtex poliester                                          |
| Gramatura:                          | Sploty: 4,5x4,5/cm <sup>2</sup><br>550 g/m <sup>2</sup>      |
| Szerokość rolki:                    | 2,05m.                                                       |
| Długość rolki:                      | 60m.                                                         |
| Powleczenie:                        | PCV                                                          |
| Wykończenie:                        | Lakier obustronny                                            |
| Wytrzymałość na rozdarcie (norma):  | DIN 53363 Æ° 250/225 N<br>DIN 53356 Æ° 500/500 N<br>SFS 3981 |
| Wytrzymałość na rozrywanie (norma): | DIN 53354<br>SFS 2963 Æ° 1700/1500 N/5cm<br>EN ISO 1421      |
| Adhezja (przyleganie warstw):       | 90 N/5cm                                                     |
| Temperatura użytkowania:            | -30/+70 °C                                                   |
| Trudnopalność:                      | SIS 650082<br>DIN 4102B1<br>M2                               |

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV